

Magnobond 55-2

Epoxy; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

Описание материалов:

Magnobond 55-2 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product. It is available in North America. Typical application: Adhesives/Tapes. Primary characteristic: chemical resistant.

Главная Информация			
Характеристики	Сопrotивление бензину Хорошая химическая стойкость Маслостойкий Устойчивость к растворителям		
Используется	Клеи		
Внешний вид	Серый Желтый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.998	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.0	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.25	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	60.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2140	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	100	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	10.3	MPa	ASTM D695
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	4.0E+5	ohms-cm	ASTM D257
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Resin	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Срок службы горшка (25°C)	180	min	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	200000	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	720	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

