

SABIC® PP 513A

Polypropylene Homopolymer

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® PP 513A is a fibre grade with an anti gas fading stabiliser package.

SABIC® PP 513A is suitable for extrusion of staple fibres used in geo-textile applications with an optimum balance of tenacity/elongation.

The product mentioned herein is in particular not tested and therefore not validated for use in pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация	
UL YellowCard	E111275-306883
Добавка	Противогаз выцветания
Характеристики	Устойчив к выцветанию газа Гомополимер Средняя изотактика Широкое молекулярное распределение веса
Используется	Нити Штапельные волокна Лента Текстильные изделия
Номер файла UL	E111275
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Экструзия волокна (спиннинг)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.905	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
1% Secant ¹	1800	MPa	ASTM D638
--	1700	MPa	ISO 527-2/1A/1
Прочность на растяжение			
Yield ²	37.0	MPa	ASTM D638
Yield	37.0	MPa	ISO 527-2/1A/50
Удлинение при растяжении			
Yield ³	8.0	%	ASTM D638

Yield	8.0	%	ISO 527-2/1A/50
NOTE			
1.	1.0 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	50 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat