

## Auracell® CAP H3

Cellulose Acetate Propionate

Rotuba Extruders, Inc.

### Описание материалов:

Scented grade

| Главная Информация                |                            |                   |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Характеристики                    | Обновляемые ресурсы        |                   |
|                                   | Хорошая стабильность       |                   |
|                                   | Хорошая стабильность цвета |                   |
| Используется                      | Форма                      |                   |
|                                   | Кнопка                     |                   |
|                                   | Игрушка                    |                   |
|                                   | Очки                       |                   |
| Формы                             | Частицы                    |                   |
| Метод обработки                   | Литье под давлением        |                   |
| Инъекция                          | Номинальное значение       | Единица измерения |
| Температура сушки                 | 66                         | °C                |
| Время сушки                       | 2.0                        | hr                |
| Задняя температура                | 168 - 174                  | °C                |
| Средняя температура               | 182 - 188                  | °C                |
| Передняя температура              | 199 - 210                  | °C                |
| Температура сопла                 | 199 - 210                  | °C                |
| Температура формы                 | 38 - 82                    | °C                |
| Давление впрыска                  | 8.96 - 11.7                | MPa               |
| Back Pressure                     | 0.00 - 0.345               | MPa               |
| Глубина вентиляционного отверстия | 0.051 - 0.076              | mm                |

### Инструкции по впрыску

Root: 315 to 325°F Rear - Root: 325 to 335°F Injection Cycle Times: 8 to 12 secs Booster Cycle Time: 6 to 12 sec Cure Time: 40 to 70 sec

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

