

## Amilan® CM8000

Polyamide Copolymer

Toray Resin Company

### Описание материалов:

Amilan® CM8000 is a Polyamide Copolymer (Nylon Copolymer) product. It can be processed by solution coating and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Coating Applications. Primary characteristic: copolymer.

| Главная Информация                  |                      |                   |                 |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                      | Сополимер            |                   |                 |
| Используется                        | Нанесение покрытия   |                   |                 |
| Метод обработки                     | Покрытие раствора    |                   |                 |
| Код маркировки деталей              | > PA <               |                   |                 |
| Физический                          | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C)                    | 1.12                 | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Механические                        | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (23°C)               | 21.0                 | MPa               | ISO 527-2       |
| Растяжимое напряжение (Break, 23°C) | 25                   | %                 | ISO 527-2       |
| Тепловой                            | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления               | 137                  | °C                | DSC             |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

