

SUMIMAC® ECR-9250K

Епоху; Epoxide

SBHPP

Описание материалов:

One component liquid epoxy resin

Application : Relay

Advantage : Heat resistance and good adhesive strength

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Теплостойкость, средняя		
Внешний вид	Черный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Скорость поглощения воды-Кипящая вода, 2 часа замачивания	0.4	wt%	
Adhesion Strength			
Cu/Cu	9.00	MPa	
LCP/LCP	10.0	MPa	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	
Флекторный модуль (25°C)	5000	MPa	
Flexural Strength (25°C)	83.0	MPa	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	150	°C	TMA
CLTE-Поток	4.0E-5	cm/cm/°C	TMA
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (25°C)	1.40	g/cm ³	
Вязкость (25°C)	20	Pa·s	
Время отверждения			
120°C	0.50	hr	
100°C	1.0	hr	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость по суше (Shore D)	88		
Сопrotивление громкости (25°C)	1.0E+16	ohms·cm	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

