

Generic Nylon 11 - Glass Fiber

Стекловолокно

Polyamide 11

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 11 - Glass Fiber
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.29 - 1.38	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.15 - 0.51	%	ASTM D955
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.10 - 0.12	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (23°C)	108 - 112		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2760 - 11000	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield, 23°C	2.5 - 2.8	%	ASTM D638
Fracture, 23°C	2.7 - 10	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2410 - 8480	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	96.5 - 221	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	58 - 240	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	370 - 1200	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	170 - 178	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	79.4 - 82.2	°C	
Температура обработки (расплава)	243 - 256	°C	
Температура формы	48.9 - 51.7	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 11 - Glass Fiber This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

