

## Ferro PP NPP00GD01HB BLACK

0.50% наполнитель

Polypropylene

Ferro Corporation

### Описание материалов:

Ferro PP NPP00GD01HB BLACK is a polypropylene material that contains a 0.50% filler. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The main characteristics of Ferro PP NPP00GD01HB BLACK are: impact modification. The typical application field of Ferro PP NPP00GD01HB BLACK is: automotive industry

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 0.50% наполнитель по весу		
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Модификация удара		
Используется	Применение в автомобильной области		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.908	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.5	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.7	%	ASTM D955
Transverse flow	2.2	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	29.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	150	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% secant: 23°C	1050	MPa	ASTM D790
Tangent: 23°C	1160	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	35.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	130	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	1300	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart (23°C)	32.2	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	93.3	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	48.9	°C	ASTM D648

## Дополнительная информация

Filler Content, ASTM D2584: 0.5%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

