

Hostacom D1124 0001

25% полезных ископаемых

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

25% mixed mineral filled homopolymer with good surface quality and LTHS. Available only in natural color. FDA approval / DMF registration under file No 13038. Medical and drinking water applications on request.

Without exception, all potential activities for applications in the pharmaceutical, medical device, laboratory and diagnostics area have to be discussed with the relevant Technical (P & AD) and Business contacts first.

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Минеральный, 25% наполнитель по весу			
Характеристики	Хорошая термостойкость к старению			
	Хорошая поверхность			
	Высокая плотность			
	Высокий поток			
	Гомополимер			
Используется	Медицинские/медицинские приложения			
Рейтинг агентства	DMF 13038			
	FDA неуказанный рейтинг			
Внешний вид	Натуральный цвет			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	1.13	g/cm ³	ISO 1183	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	26	g/10 min	ISO 1133	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость мяча (H 358/30)	86.0	MPa	ISO 2039-1	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения-Сектант	2400	MPa	ISO 527-2	
Tensile Stress (Yield)	33.0	MPa	ISO 527-2/50	
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	6.0	%	ISO 527-2/50	
Флекторный модуль-Сектант	2400	MPa	ISO 178	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Ударная прочность				
	0°C	1.7	kJ/m ²	ISO 179/1
	23°C	2.8	kJ/m ²	ISO 179/1A

Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	50	kJ/m ²	ISO 179/1U
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	100	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	60.0	°C	ISO 75-2/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat