

# Manner Flexible PVC 6917 WT020

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

## Описание материалов:

Recommended Applications: Non-Lead Heat Stabilized 80°C Automotive Extrusion Compound for use in 10 mil Wall Applications; For Brake Cable Jacketing and Trailer Cable; and Appliance Wiring Material and 105°C for SAE J1128, GPT and TWP applications. Meets Ford Global Spec ES-AU5T-1A348-AA Class I & II.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Стабилизация тепла		
	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Применение проводов и кабелей		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34 to 1.38	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	50 to 56		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	18.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D638
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Stock Temperature - Recommended Molding	191	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

