

RTP 2999 X 125934 A NS

Polyester Block Amide

RTP Company

Описание материалов:

BARIUM SULFATE FILLED

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	0.20 to 0.40	%	ASTM D955
Moisture Content	< 0.40	%	
Primary Additive	25	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	75		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (100% Strain, 3.18 mm)	3.79	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ² (Break, 3.20 mm)	16.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	1000	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	61.3	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	55.0 to 65.0	°C	
Время сушки	4.0 to 8.0	hr	
Температура обработки (расплава)	180 to 240	°C	
Температура формы	10.0 to 30.0	°C	
NOTE			
1.	Die C, 510 mm/min		
2.	Die C, 500 mm/min		
3.	Die C, 500 mm/min		
4.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

