

## Keliren® CM301

Chlorinated Polyethylene

Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd.

### Описание материалов:

Keliren® elastomers called rubber grades of CPE products are formulated into quality extruded, molded, and sheet rubber goods that satisfy critical needs for heat, oil and chemical resistance, compression set, toughness and durability, processibility, and value-related economics.

Application: Flexible magnet etc

Performance: Low temperature flexibility and high filling capacity for magnetic powder

Главная Информация			
Характеристики	Прочный		
	Огнестойкий		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая прочность		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Высокая термостойкость		
	Гибкость при низкой температуре		
	Низкая термостойкость		
	Маслостойкий		
	Устойчивость к озону		
	Мягкий		
Используется	Приборы		
	Автомобильные Приложения		
	Кабельный кожух		
	Компьютерные компоненты		
	Конвейеры		
	Шланг		
	Морское применение		
	Приложения для горнодобывающей промышленности		
	Лист		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
	Экструзионный лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 121°C)	80 to 90	MU	ISO 289

Содержание хлора	29.0 to 31.0	wt%	ISO 7725
<b>Твердость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Твердость по суше (Shore A)	< 65		ISO 7619
<b>Эластомеры</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Tensile Stress (Break)	> 8.50	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	> 700	%	ISO 37

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

