

MOSTEN NB 425

Polypropylene Homopolymer

UNIPETROL RPA

Описание материалов:

Polypropylene Mosten NB 425 is a homopolymer with very narrow molecular weight distribution, intended for non-wovens production by spunbond technology. Typical application is the production of non-woven textiles, especially for hygienic sector.

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Приемлемый пищевой контакт Гомополимер Узкое молекулярное распределение веса | | |
| Используется | Нетканые материалы Текстильные изделия | | |
| Рейтинг агентства | EC 1935/2004 EC без 10/2011 | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 33.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | > 200 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 1400 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 3.0 | kJ/m ² | ISO 179 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 53.0 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 154 | °C | ISO 306 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

