

Generic Silicone Rubber, HTV

Silicone Rubber, HTV

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Silicone Rubber, HTV
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.08 to 1.23	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	31 to 79		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 23°C)	0.152 to 1.80	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (23°C)	4.81 to 11.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	190 to 980	%	ASTM D412
Tear Strength (23°C)	6.13 to 40.1	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия	2.3 to 24	%	ASTM D395
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Время отверждения (23°C)	0.083 to 0.17	hr	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat