

RABALON® PJ6300C

Thermoplastic Elastomer

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

RABALON® PJ6300C is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Primary attribute of RABALON® PJ6300C: Sterilizable.

Typical application of RABALON® PJ6300C: Medical/Healthcare

Главная Информация			
Характеристики	Стерилизуемый автоклав Стерилизуемый оксид этилена		
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	JP XV		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.890	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	57		ISO 7619
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.40	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Break)	13.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	900	%	ISO 37
Tear Strength	25	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия ¹ (70°C, 22 hr)	42	%	ISO 815

NOTE

1. 6 sheets (each thickness = 2mm)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.
Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

