

Skyrol® SH21

Polyethylene Terephthalate

SKC Inc.

Описание материалов:

Skyrol® SH21 is an optically clear, and one side chemically treated film. SH21 provides enhanced adhesion to various inks and adhesives, and comes in a variable of thicknesses ranging from 48 to 142 gauge. SH21 is mostly used for labels, solar control, high grade packing, printing, etc.

Главная Информация			
UL YellowCard	E74359-100717954	E74359-249671	
Характеристики	Хорошая адгезия		
Используется	Пленка		
	Этикетки		
	Упаковка		
	Печатный лист		
	Солнечные панели		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 150°C, 30 min, 0.0230 mm	1.3	%	
Flow : 150°C, 30 min, 0.0355 mm	1.3	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0230 mm	0.10	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0355 mm	0.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic ¹	0.40		
vs. Itself - Dynamic ²	0.40		
vs. Itself - Static ³	0.40		
vs. Itself - Static ⁴	0.40		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 23 µm	241	MPa	
MD : Yield, 36 µm	228	MPa	
TD : Yield, 23 µm	248	MPa	
TD : Yield, 36 µm	228	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882

MD : Break, 23 µm	160	%
MD : Break, 36 µm	150	%
TD : Break, 23 µm	130	%
TD : Break, 36 µm	130	%

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер			ASTM D523
23.0 µm	184		
35.5 µm	187		
Коэффициент пропускания			ASTM D1003
23.0 µm	90.0	%	
35.5 µm	90.0	%	
Haze			ASTM D1003
23.0 µm	0.90	%	
35.5 µm	1.0	%	

NOTE

1. 23 µm
2. 35.5 µm
3. 23 µm
4. 35.5 µm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

