

## MAXAMID™ EPDM206-BK

Polyamide 6

Pier One Polymers, Inc.

### Описание материалов:

MAXAMID™ EPDM206 is also available in natural, internal and external lubricants, UV stabilized and other modifications. Further information and details are available upon request.

Главная Информация			
Добавка	Смазка УФ-стабилизатор		
Характеристики	Высокая прочность Стабилизированный УФ Смазка		
Внешний вид	Черный Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	48.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	95	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	1720	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	69.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact (23°C)	960	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ASTM D648
Пиковая температура плавления	215	°C	ASTM D3418
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%	
Температура формы	60 - 85	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

