

## Network Polymers SMMA MS 200

Styrene Methyl Methacrylate Acrylic Copolymer

Network Polymers, Inc.

### Описание материалов:

Network Polymers SMMA MS 200 is a Styrene Methyl Methacrylate Acrylic Copolymer product. It is available in North America. Typical application: Food Contact Applications. Primary characteristic: copolymer.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1830		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) <sup>1</sup> (200°C/5.0 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.20 to 0.80	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.11	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	75		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Yield)	57.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Yield)	3.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3130	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	16	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	76.1	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	97.7	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	90.0	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	Procedure A		
2.	51 mm/min		
3.	51 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

