

Toraypef® 20015 AP16

Polyolefin

Toray Resin Company

Описание материалов:

Toraypef® 20015 AP16 is a Polyolefin product. It can be processed by foam processing or vacuum casting and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Foam.

Главная Информация		
Используется	Пена	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Обработка пены	
	Вакуумное литье	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	0.0500	g/cm ³
Усадка ²		
MD : 120°C	-1.7	%
TD : 120°C	-1.1	%
Толщина	1.50	mm
Твердость Сжатия-25%	0.0990	MPa
Удлинение		
MD	300	%
TD	240	%
Гелевая фракция	35	%
Коэффициент термоформования-Ч/д	0.720	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение		
Across Flow : Yield	0.756	MPa
Flow : Yield	1.09	MPa
Tear Strength		
Across Flow	7.00	kN/m
Flow	4.90	kN/m
NOTE		
1.	Foamed	
2.	60 min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

