

Dorlyl PVC GFE 75D

Polyvinyl Chloride

DORLYL S.N.C.

Описание материалов:

GFE 75D is a very high impact and transparency compound with a UV protection designed for use in 5-gallon containers blow molding.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Ультра высокая ударпрочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Обрабатываемость, хорошая Хорошие сенсорные характеристики Соответствие пищевого контакта 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Применение выдувного формования Бутылка 		
Рейтинг агентства	Европейский пищевой контакт, не Номинальный		
Внешний вид	<ul style="list-style-type: none"> Синий Прозрачный/прозрачный 		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm ³	ASTM D792
Видимая плотность	0.77	g/cm ³	ISO 60
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	75		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	37.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	190	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	2300	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	75	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	76.0	°C	ISO 306/B
Дополнительная информация			
Stabilization: TinVolatile Matter, ISO 1269: <0.2%			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

