

LNP™ THERMOCOMP™ PDXE98480 compound

Фирменная

Polyether Imide

SABIC Innovative Plastics

Описание материалов:

LNP THERMOCOMP PDXE98480 is a compound based on Polyetherimide with Proprietary Fillers. Added feature of this grade: Reinforced.

Also known as: LNP* THERMOCOMP* Compound PDX-E-98480 PS

Product reorder name: PDXE98480

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Фирменная		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.60	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow : 24 hr	0.20 to 0.40	%	
Across Flow : 24 hr	0.40 to 0.60	%	
Поглощение воды			
24 hr, 50% RH	0.12	%	ASTM D570
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.17	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-- ¹	15100	MPa	ASTM D638
--	14200	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Break ²	180	MPa	ASTM D638
Break	162	MPa	ISO 527-2/5
Удлинение при растяжении			
Break ³	1.7	%	ASTM D638
Break	1.5	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль			
50.0 mm Span ⁴	13400	MPa	ASTM D790
-- ⁵	12800	MPa	ISO 178
Флекторный стресс			
--	243	MPa	ISO 178
Break, 50.0 mm Span ⁶	254	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			

23°C	92	J/m	ASTM D256
23°C ⁷	8.9	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод Impact			
23°C	500	J/m	ASTM D4812
23°C ⁸	33	kJ/m ²	ISO 180/1U
Ударное устройство для дротиков			
23°C, Total Energy	12.0	J	ASTM D3763
--	4.00	J	ISO 6603-2

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, Unannealed, 3.20 mm	213	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ⁹	213	°C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, Unannealed, 3.20 mm	208	°C	ASTM D648
1.8 MPa, Unannealed, 64.0 mm Span ¹⁰	208	°C	ISO 75-2/Af
CLTE			ASTM D696
Flow : -30 to 30°C	2.9E-5	cm/cm/°C	
Transverse : -30 to 30°C	9.2E-5	cm/cm/°C	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	121 to 149	°C
Время сушки	4.0 to 6.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020	%
Задняя температура	343 to 354	°C
Средняя температура	354 to 366	°C
Передняя температура	366 to 377	°C
Температура обработки (расплава)	360 to 366	°C
Температура формы	121 to 149	°C
Back Pressure	0.344 to 0.689	MPa
Screw Speed	60 to 100	rpm

NOTE	
1.	5.0 mm/min
2.	Type I, 5.0 mm/min
3.	Type I, 5.0 mm/min
4.	1.3 mm/min
5.	2.0 mm/min
6.	1.3 mm/min
7.	80*10*4
8.	80*10*4
9.	80*10*4 mm

10.

80*10*4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

