

KIBITON® TPE PB-575

Thermoplastic Elastomer

CHI MEI CORPORATION

Описание материалов:

KIBITON® TPE PB-575 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Primary characteristic: rohs compliant.

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.938	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/5.0 kg	4.5	g/10 min	
200°C/5.0 kg	7.0	g/10 min	
Содержание золы	0.3	wt%	ASTM D1416
Oil Content	50	phr	ASTM D1416
Летучее вещество	0.60	wt%	ASTM D1416
Вес тюка	20000	g	
Коэффициент BD/SM	58/42	wt%	ASTM D1416
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	65		ASTM D2240
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	60.0 to 70.0	°C	
Время сушки	1.0 to 2.0	hr	
Задняя температура	130 to 150	°C	
Средняя температура	150 to 190	°C	
Передняя температура	150 to 190	°C	
Температура обработки (расплава)	160 to 170	°C	
Температура формы	30.0 to 70.0	°C	
Давление впрыска	1.96 to 7.85	MPa	
Удерживающее давление	1.96 to 3.92	MPa	
Back Pressure	0.490 to 0.981	MPa	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

