

## SINOF DH-F22M

Polyvinylidene Fluoride

SINOF HI-TECH MATERIAL CO. LTD

### Описание материалов:

DH-F22M is a kind of pellet PVDF; has high melting viscosity and suitable for making various PVDF products through compression molding. Products made from DH-F22M have a wide range of service temperature (-50°C to 150°C).

Главная Информация			
Характеристики	Высокая вязкость Средняя четкость		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес <sup>1</sup>	1.75 to 1.79	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg)	1.0 to 5.0	g/10 min	ASTM D1238
Поглощение воды (Equilibrium)	< 0.050	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	76 to 80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>			ASTM D638
Yield, 23°C	> 35.0	MPa	
23°C	> 30.0	MPa	
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break, 23°C)	> 25	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления <sup>4</sup>	165 to 171	°C	ASTM D3418
NOTE			
1.	23°C		
2.	50 mm/min		
3.	50 mm/min		
4.	10°C/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

