

CYCOM® 985

Эпоxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

CYCOM® 985 is a 350°F (177°C) curing epoxy resin system.

CYCOM 985 is designed for use where a balance of performance and processing characteristics is required. It has excellent structural performance and good impact resistance. CYCOM 985 is co-curable with structural adhesives and will produce outstanding thin-skinned sandwich structures.

CYCOM 985 allows thick section construction without exotherm problems. Optimum properties are achieved by curing under autoclave pressure from 45 to 100 psi (as appropriate to panel configuration) at 350°F (177°C) for two hours. CYCOM 985 prepregs have good tack and drape and an out-time of two weeks at room temperature.

Главная Информация	
Характеристики	Автоклавный Хорошая технологичность Термическое лечение Высокая ударопрочность
Используется	Аэрокосмическое применение Детали конструкции
Формы	Ткань Волокно

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес ¹	1.25	g/cm ³
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Флекторный модуль ²	4070	MPa
Flexural Strength ³	155	MPa

NOTE	
1.	Neat Resin
2.	Neat Resin
3.	Neat Resin

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

