

## Deco-Coat™ DC-2550

Епоxy; Epoxide

Epoxies, Etc.

### Описание материалов:

Deco-Coat 2550 Resin System is a two component, low viscosity, flexible epoxy decorative coating. This versatile coating is a liquid resin that is safe and easy to use. It does not contain any solvents or offensive odors. Deco-Coat 2550 provides optimum clarity and increased UV protection with an epoxy system.

Deco-Coat 2550, when used with curing agent DC-87HC, is characterized by outstanding abrasion and wear resistance. This unique coating cures at room temperature to form a "bubble free", flexible coating, impervious to moisture and chemicals. DC-2550 exhibits excellent adhesion to a variety of substrates including plated metals, pressure sensitive labels, glass, plastics, wood, concrete, fabric, etc...

Applications:

- Labels
- Emblems
- Lapel pins
- Luggage tags
- Plaques
- Badges
- Key Tags
- Wood trim kits

Главная Информация		
Характеристики	<p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая адгезия</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая гибкость</p> <p>Хорошая износостойкость</p> <p>Низкое поглощение воды</p> <p>Низкая вязкость</p>	
Используется	<p>Нанесение покрытия</p> <p>Декоративные детали</p> <p>Этикетки</p>	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Терморегулирующая вязкость (25°C)	950	сР
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Clear/Transparent	
Смешанное соотношение по весу (PBW)		
Part A	2.0	
Part B	1.0	
Плотность		

25°C <sup>1</sup>	0.898	g/cm <sup>3</sup>
25°C <sup>2</sup>	1.17	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость		
25°C <sup>3</sup>	0.040	Pa·s
25°C <sup>4</sup>	5.5	Pa·s
Время отверждения		
100°C	4.0 to 5.0	hr
80°C	4.0 to 5.0	hr

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore A)	75	

#### NOTE

1. Part B
2. Part A
3. Part B
4. Part A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

