

Sofprene T® 540500A70

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

SO.F.TER. SPA

Описание материалов:

Sofprene T® 540500A70 is a Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer (SBS) material. It is available in Europe, Latin America, or North America for injection molding. Primary attribute of Sofprene T® 540500A70: REACH Compliant.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.960	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	70		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение	10	%	ASTM D412
Tensile Stress ¹ (100% Strain)	2.30	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ²	4.80	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	610	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	32.0	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	160	°C	
Средняя температура	170	°C	
Передняя температура	180	°C	
Температура сопла	185	°C	
Температура формы	20.0 to 40.0	°C	

NOTE	
1.	Die C
2.	Die C
3.	Die C
4.	Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

