

## LUCITE® 30B

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Inc.

### Описание материалов:

LUCITE® 30B is a Polymethyl Methacrylate Acrylic material. It is available in North America for compression molding.

Important attributes of LUCITE® 30B are:

Low to No Odor/Taste

Chemical Resistant

Corrosion Resistant

Good UV Resistance

Good Weather Resistance

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая коррозионная стойкость</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p> <p>Высокая твердость</p> <p>Низкий и без запаха</p> <p>Низкий на вкус</p> <p>Нетоксичный</p>		
Внешний вид	<p>Прозрачный/прозрачный</p> <p>Белый</p>		
Формы	Лист		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.18	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.29	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	75		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	65.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%	ASTM D638
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс преломления	1.491		ASTM D542
Коэффициент пропускания	92.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

