

Network Polymers PP PPR 20 1201 CAS

Polypropylene Random Copolymer

Network Polymers, Inc.

Описание материалов:

Network Polymers PP PPR 20 1201 CAS is a Polypropylene Random Copolymer (PP Random Copolymer) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of Network Polymers PP PPR 20 1201 CAS include engineering/industrial parts and food contact applications.

Characteristics include:

Antistatic

Clarified

Fast Molding Cycle

Good Toughness

Nucleated

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Осветитель Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический Цикл быстрого формования Хорошая прочность Низкий уровень защиты Ядро		
Используется	Тонкостенные детали		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) ¹ (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ² (Yield)	26.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Yield)	9.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль ⁴	965	MPa	ASTM D790B
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	64	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ASTM D648

NOTE

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1. | Procedure A |
| 2. | 51 mm/min |
| 3. | 51 mm/min |
| 4. | Method I (3 point load), 1.3 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

