

SCLAIR® FP026-F

Linear Medium Density Polyethylene

NOVA Chemicals

Описание материалов:

SCLAIR® FP026-F is a Linear Medium Density Polyethylene material. It is available in North America for film extrusion.

Important attributes of SCLAIR® FP026-F are:

Antiblock

Antioxidant

Food Contact Acceptable

Good Processability

Good Sealability

Typical applications include:

Bags/Liners

Construction Applications

Film

Food Contact Applications

Industrial Applications

| Главная Информация | |
|--------------------|------------------------------|
| Добавка | Антиблок (3500 ppm) |
| | Антиоксидант |
| | Обработка помощи |
| | |
| Характеристики | Антиблокировка |
| | Приемлемый пищевой контакт |
| | Хорошее тепловое уплотнение |
| | Хорошая технологичность |
| | Хорошая жесткость |
| | Хорошая прочность |
| | Хорошая прочность |
| | Средняя плотность |
| | Октеновый комномер |
| Используется | Сумки |
| | Применение конструкции |
| | Пленка |
| | Промышленное применение |
| | Вкладыши |
| | Упаковка |
| Рейтинг агентства | FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a |
| Формы | Гранулы |



| Метод обработки | Экструзионная пленка | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.926 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | |
| (190°C/2.16 kg) | 0.80 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| | 25 | | |
| Толщина пленки протестирована | 76 | μm | |
| Сектантный модуль | | | ASTM D882 |
| 1% Secant, MD : 25 μm, Blown Film | 234 | MPa | |
| 1% Secant, MD : 76 μm, Blown Film | 230 | MPa | |
| 1% Secant, TD : 25 μm, Blown Film | 251 | MPa | |
| 1% Secant, TD : 76 μm, Blown Film | 260 | MPa | |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD : Yield,25 μm, Blown Film | 11.0 | MPa | |
| MD : Yield,76 μm, Blown Film | 12.0 | MPa | |
| TD : Yield,25 µm, Blown Film | 12.0 | MPa | |
| TD : Yield,76 µm, Blown Film | 12.0 | MPa | |
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD : Break, 25 µm,Blown Film | 490 | % | |
| MD : Break, 76 µm,Blown Film | 630 | % | |
| TD : Break, 25 µm,Blown Film | 710 | % | |
| TD : Break, 76 µm,Blown Film | 680 | % | |
| Ударное падение Dart | | | ASTM D1709A |
| 25 μm, Blown Film | 160 | g | |
| 76 μm, Blown Film | 450 | g | |
| Elmendorf Tear Strength | | | ASTM D1922 |
| MD : 25 µm, Blown Film | 300 | g | |
| MD : 76 µm, Blown Film | 1100 | g | |
| TD : 25 µm, Blown Film | 750 | g | |
| TD : 76 µm, Blown Film | 1500 | g | |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Блеск | | | ASTM D2457 |
| 45°, 25.4 μm, Blown Film | 50 | | |
| 45°, 76.2 μm, Blown Film | 61 | | |
| Haze | | | ASTM D1003 |
| 25.4 μm, Blown Film | 14 | % | |



| 76.2 μm, Blown Film | 17 | % | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Low Friction Puncture - Blown Film | Internal Method | | |
| 25.4 μm | 250 | J/cm | |
| 76.2 µm | 200 | J/cm | |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

