

## Miramid® SE30CW

30% стекловолокно

Polyamide 66

BASF Leuna GmbH

### Описание материалов:

Miramid® SE30CW is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 30% glass fiber. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of Miramid® SE30CW are:

Flame Rated

Chemical Resistant

Crystalline

Fast Molding Cycle

Good Dimensional Stability

Typical applications include:

Automotive

Coating Applications

Housings

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 30% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла Пресс-форма
Характеристики	Кристаллический Цикл быстрого формования Топливная устойчивость Хорошая стабильность размеров Хороший поток Хорошая жесткость Устойчивость к смазке Высокая термостойкость Высокая жесткость Маслостойкий Устойчивость к растворителям
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильная крышка под капот Корпуса Защитные покрытия
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1360	--	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183 <sup>1</sup>
Поглощение воды				ISO 62 <sup>2</sup>
Saturation	5.3	--	%	
Equilibrium	1.6	--	%	
Номер вязкости	145	--	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307, 1157, 1628 <sup>3</sup>
Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	240	--	MPa	ISO 2039-1
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	10000	7000	MPa	ISO 527-2 <sup>4</sup>
Tensile Stress (Break)	185	140	MPa	ISO 527-2 <sup>5</sup>
Растяжимое напряжение (Break)	3.0	5.0	%	ISO 527-2 <sup>6</sup>
Флекторный стресс <sup>7</sup>	270	200	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA <sup>8</sup>
-30°C	9.00	--	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	10.0	12.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Ударная сила Шарпи				ISO 179/1eU <sup>9</sup>
-30°C	45.0	--	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	80.0	90.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				ISO 75-2 <sup>10</sup>
0.45 MPa	250	--	°C	
1.8 MPa	250	--	°C	
Температура непрерывного использования				ISO 2578
-- <sup>11</sup>	130	--	°C	
-- <sup>12</sup>	160	--	°C	
-- <sup>13</sup>	240	--	°C	
Температура плавления (DSC)	260	--	°C	ISO 3146
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E+13	1.0E+10	ohms-m	IEC 60093 <sup>14</sup>
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.50	5.50		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.015	0.30		IEC 60250 <sup>15</sup>

Comparative Tracking Index	450	--		IEC 60112 <sup>16</sup>
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Сухой</b>	<b>Состояние</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Скорость горения (1.00 mm)	< 100	--	mm/min	FMVSS 302
Огнестойкость (1.50 mm)	HB	--		UL 94
Горение beadv. При толщине h (1.50 mm)	HB	--		ISO 1210 <sup>17</sup>
Индекс воспламеняемости провода свечения (1.00 mm)	650	--	°C	IEC 60695-2-12
<b>Иньекция</b>	<b>Сухой</b>	<b>Единица измерения</b>		
Температура обработки (расплава)	280 to 300		°C	
Температура формы	80.0 to 100		°C	
<b>NOTE</b>				
1.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.			
2.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.			
3.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.			
4.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.			
5.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.			
6.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.			
7.	Typical values for uncoloured product at 23°C and 50% relative humidity			
8.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.			
9.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.			
10.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.			

11.	Temperature index at loss of 50% tensile strength, 20000h
12.	Temperature index at loss of 50% tensile strength, 5000h
13.	Short time
14.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
15.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
16.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.
17.	Tested in accordance with ISO 10350. 23°C/50%r.h. unless otherwise noted.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

