

MACOMASS TPE MM-TPE-V 5030, R1720

Thermoplastic Elastomer

MACOMASS Verkaufs AG

Описание материалов:

MACOMASS TPE MM-TPE-V 5030, R1720 is a thermoplastic elastomer (TPE) material. This product is available in Europe and is processed by extrusion.

The main features of MACOMASS TPE MM-TPE-V 5030, R1720 are:

Good UV resistance

chemical resistance

UV stability

Главная Информация

Добавка	УФ-стабилизатор
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая химическая стойкость
Внешний вид	Черный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия

Физический

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------	-------------------	-----------------

Плотность	0.930 - 0.970	g/cm ³	ISO 1183
-----------	---------------	-------------------	----------

Твердость

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	57 - 63		ISO 868
---------------------------------------	---------	--	---------

Эластомеры

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------------------	-------------------	-----------------

Tensile Stress (Yield)	> 6.00	MPa	ISO 37
------------------------	--------	-----	--------

Удлинение при растяжении (Break)	> 400	%	ISO 37
----------------------------------	-------	---	--------

Tear Strength	> 6.0	kN/m	ISO 34-1
---------------	-------	------	----------

Комплект сжатия	< 35	%	ISO 815
-----------------	------	---	---------

Экструзия

Номинальное значение	Единица измерения
----------------------	-------------------

Температура сушки	80.0	°C
-------------------	------	----

Время сушки	2.0	hr
-------------	-----	----

Температура расплава	160 - 230	°C
----------------------	-----------	----

Инструкции по экструзии

Compression ratio: 1:2.5 to 1:3

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

