

## RX® 640

Стекловолокно

Phenolic

Sumitomo Bakelite North America, Inc.

### Описание материалов:

RX® 640 is a fiberglass reinforced, ammonia-free, phenolic resole compound, with good dimensional stability and good strength at elevated temperatures. Meets ASTM D-5948 Type GPI-5.

Главная Информация	
UL YellowCard	E123472-221460
Наполнитель/армирование	Стекловолокно
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию
	Хорошая стабильность размеров
	Высокотемпературная прочность
Рейтинг агентства	ASTM D 5948, тип GPI-5
Внешний вид	Черный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Прессформа сжатия
	Литье под давлением
	Литье из смолы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.76	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность	0.80	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток (Compression Molded)	0.20	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.060	%	ASTM D570
Поглощение воды-48 часов	0.22	%	ASTM D570

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (E-Scale, Compression Molded)	90		ASTM D785

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, Compression Molded)	86.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (Compression Molded)	14500	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Compression Molded)	186	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	248	MPa	ASTM D695

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (Compression Molded)	40	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
1.8 МПа, Unannealed, Compression Molded	280	°C	
1.8 МПа, Annealed, Compression Molded	> 282	°C	
CLTE-Поток	1.4E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Теплопроводность	0.55	W/m/K	ASTM C518
RTI Elec	150	°C	UL 746
RTI Imp	150	°C	UL 746
RTI Str	150	°C	UL 746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность <sup>1</sup>			ASTM D149
-- <sup>2</sup>	14	kV/mm	
-- <sup>3</sup>	12	kV/mm	
Дуговое сопротивление	160	sec	ASTM D495
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	V-0		
3.20 mm	V-0		

#### NOTE

1. Wet, 60 Hz
2. Method A (Short-Time)
3. Method B (Step-by-Step)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

