

ASI POLYETHYLENE CP 879-01

Low Density Polyethylene

A. Schulman Inc.

Описание материалов:

CP 879-01 Natural is a low density polyethylene, homopolymer resin specifically designed for overwrap packaging. It provides excellent optical properties and good stiffness for improved machineability.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая жесткость Гомополимер Обрабатываемый Оптика		
Используется	Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литая пленка Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.932	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	21.4	MPa	
TD : Break	16.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	450	%	
TD : Break	540	%	
Флекторный модуль ¹			ASTM D882
MD	262	MPa	
TD	276	MPa	
Ударное падение Dart ²	80	g	ASTM D1709A
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	77		ASTM D2457
Коэффициент пропускания	4.4	%	ASTM D1003

Haze	4.4	%	ASTM D1003
------	-----	---	------------

NOTE

- 1% Secant
- F50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat