

# Karina WHITE PVC COMPOUND 809-D10/121-C-AC-AS

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

## Описание материалов:

WEATHER RESISTANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF COAXIAL CABLES JACKETS FOR OUTDOOR APPLICATIONS.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Белый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.33 to 1.39	g/cm <sup>3</sup>	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.58 to 0.0200		ME 12
Цвет b	0.190 to 1.79		ME 12
Color L	92.7 to 94.3		ME 12
Максимальное отклонение удлинения	< 25	%	IEC 60811-1-2
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	78 to 82		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 130	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 130	%	IEC 60811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -40.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости <sup>4</sup>	> 1.0E+13	ohms-cm	NBR 5403
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 28	%	NBR 6245
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 168 hr at 100°C		

- 
- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 3. | Aged in Air for 168 hr at 100°C |
| 4. | 24 hr                           |
- 

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

