

Rilsan® BESNO P40 TL3

Polyamide 11

Arkema

Описание материалов:

Rilsan @ BESNO P40 TL3 is a polyamide 11 produced from a renewable source. This natural grade is plasticized and designed for extrusion.

MAIN APPLICATIONS

Fuel line.

Air brake line.

Wire coating.

Главная Информация			
Добавка	Пластификатор		
Характеристики	Содержание возобновляемых ресурсов		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore D	70		
Shore D, 15 sec	61		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	270	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	54.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 200	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	310	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	5.0	kJ/m ²	
23°C	No Break		
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179
-30°C	No Break		
23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	181	°C	ISO 11357-3
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
ISO Shortname	PA11-P, EHL, 22-003		ISO 1874
Renewable Carbon Content	> 89	%	ASTM D6866
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура сушки	80.0 to 90.0	°C
Время сушки	4.0 to 8.0	hr
Температура расплава	230 to 280	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

