

Braskem PP RP 225M

Polypropylene Random Copolymer

Braskem

Описание материалов:

RP 225M is a medium melt flow Random Copolymer, with excellent balance of optical and slip properties. Contain slip and antiblocking additives.

Applications:

Extrusion of Tubular Water Quenched (TWQ) and cast film for packaging of textiles, foods.

Processing:

Extrusion of tubular film

Extrusion of cast film

Главная Информация	
Добавка	Антиблок Комбинация
Характеристики	Антиблокировка Средний поток Оптика Случайный сополимер Комбинация
Используется	Литая пленка Пищевая упаковка Упаковка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	Экструзионная пленка Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.902	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Yield, Injection Molded	28.0	MPa	ASTM D638
Yield, Injection Molded	29.0	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	12	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль			

Injection Molded	900	MPa	ASTM D790
Injection Molded	950	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			
23°C, Injection Molded	30	J/m	ASTM D256
23°C, Injection Molded	3.4	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 MPa, Unannealed, Injection Molded	85.0	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	76.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	134	°C	ISO 306/A, ASTM D1525 ¹

NOTE

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat