

Toyolac® TP60-X02

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Toray Resin Company

Описание материалов:

Toyolac® TP60-X02 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Characteristics include:

Antistatic

Wear Resistant

Главная Информация			
Добавка	Антистатический		
Характеристики	Антистатический Прочный		
Метод обработки	Экструзия		
Код маркировки деталей	> ABS <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.06	g/cm ³	ASTM D792
23°C	1.06	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	8.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C)	103		ASTM D785, ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
--	41.0	MPa	ASTM D638
23°C	50.0	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении			
Break	90	%	ASTM D638
Break, 23°C	16	%	ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	1900	MPa	ASTM D790
23°C	1910	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	64.0	MPa	ASTM D790
23°C	65.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Ударная прочность (23°C)	10	kJ/m ²	ISO 179
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.20 mm	140	J/m	
23°C, 12.7 mm	180	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed, 6.40 mm)	88.0	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	5.0E+9	ohms	ASTM D257

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

