

## Pujie CM35L

Chlorinated Polyethylene

Zhanhua Pujie Chemical Technology Co.,Ltd

### Описание материалов:

CM35L, Medium to low molecular weight, Mooney viscosity between 50 and 65, superior mechanical performances, applied in many fields and with good processibility

Главная Информация		
Характеристики	Обрабатываемость, хорошая	
	Средний Молекулярный вес	
Используется	Кабельная оболочка	
	Труба	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Видимая плотность	> 0.50	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	50 - 65	MU
Содержание хлора	34.0 - 36.0	wt%
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	< 57	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 8.00	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	> 700	%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Тепло плавления		J/g
Impurities		pcs/50 g
Испарители		%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

