

Braskem PE LH-0820/30AF

Linear Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

Description:

LH0820/30AF is a LLDPE hexene copolymer produced by Braskem. It offers outstanding processability combined with excellent mechanical properties. Very low gel amount.

Additive:

Slip Absent

Processing Aid Medium

Antiblocking High

Applications:

Lamination, Heavy duty bags, Blends with LDPE and HDPE, Valvulated heavy duty bags

Главная Информация			
Добавка	Высокая устойчивость к царапинам Вспомогательные средства для обработки		
Характеристики	Низкая плотность Низкоскоростная затвердевающая точка Высокая устойчивость к царапинам Сополимер Гексен-комномер Обрабатываемость, хорошая		
Используется	Ламинат Смешивание Тяжелая упаковочная сумка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзионное выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.80	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882

MD: Fracture	50.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	40.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	950	%	ASTM D882
TD: Fracture	1200	%	ASTM D882
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant, MD	170	MPa	ASTM D790
1% Secant, TD	180	MPa	ASTM D790
Ударное падение Dart	170	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	270	g	ASTM D1922
TD	500	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение		Метод испытания
Блеск (60°)	49		ASTM D2457

Инструкции по экструзии

Blown Film Temperature profile: 180 to 210°C Blow up ratio: 2 to 3:1 Die gap: 1.8 to 2.5 mm Screen package: 40/60/40 blend Screen package: 40/40
100% pure Mass temperature: 220 °C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

