

Manner Flexible PVC V929-03 NAT601

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 75°C Sunlight Resistant Communication Jacketing compound suitable for CMR, CL2,CL2R ,FPLR,FT-4, OFNR, CATVR applications. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Характеристики	Защита от солнечного света		
Используется	Кабельный кожух		
	Соединительный кабель		
	Соединительный провод		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.51 to 1.55	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	85 to 91		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	14.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	280	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ³ (100°C, 240 hr)	-5.0	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁴ (100°C, 240 hr)	-10	%	UL Unspecified
Удерживание растяжимого удлинения-720 часов-QUVA	-15	%	
Удержание прочности на растяжение-720 часов-QUVA	-15	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-17.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	40	%	ASTM D2863

NOTE	
1.	Unaged Dumbbell: .075 inch
2.	Unaged Dumbbell: .075 inch
3.	Air Aged: .075 inch
4.	Air Aged: .075 inch

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

