

Xuchuan CPU-1195/B-8260

Polyurethane

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

Описание материалов:

Xuchuan CPU-1195/B-8260 is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Главная Информация		
Используется	Обувь	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.10	g/cm ³
Плотность		
B-8260 : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm ³
CPU-1195 : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm ³
Вязкость		
B-8260 : 40°C	700 to 1100	mPa·s
CPU-1195 : 40°C	1000 to 1400	mPa·s
Ross Flex (-10 °C) ¹	No Crack	
Истирание Вильямса	60.0 to 100	cc/php
Поролоновая плотность свободного подъема	1.100	g/cm ³
Температура предварительного нагрева		
Part A	50 to 60	°C
Part B	50 to 60	°C
Время предварительного нагрева		
Part A	8.0 to 10.0	hr
Part B	8.0 to 12.0	hr
Processing Temperature		
Part A	40 to 45	°C
Part B	40 to 45	°C
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore A)	95	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Break)	14.0 to 18.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	550 to 650	%
Tear Strength	40.0 to 60.0	kN/m
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения

Компоненты термокомплекта

Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 120	
Время демолд	30	min
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	45.0 to 55.0	°C

NOTE

1. Break length 4 mm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

