

Generic PET - Glass\Mineral

Стеклянный минерал

Polyethylene Terephthalate

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PET - Glass\Mineral

This information is provided for comparative purposes only.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекло \ минеральное | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | | | |
| -- | 1.38 - 1.70 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.50 - 1.83 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Формовочная усадка | | | |
| Flow: 23°C | 0.25 - 0.50 | % | ASTM D955 |
| 23°C | 0.20 - 0.90 | % | ISO 294-4 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Флукторный модуль (23°C) | 7000 - 11700 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (23°C) | 152 - 200 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 53 - 80 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 210 - 216 | °C | ASTM D648 |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 120 - 135 | °C | |
| Время сушки | 3.0 - 4.0 | hr | |
| Рекомендуемая максимальная влажность | 0.020 | % | |
| Температура обработки (расплава) | 274 - 288 | °C | |
| Температура формы | 96.8 - 108 | °C | |
| Инструкции по впрыску | | | |

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PET - Glass\Mineral This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

