

## **ACCUCOMP™ CP0425BAV**

Polypropylene Copolymer

ACLO Compounders Inc.

## Описание материалов:

ACCUCOMP™CP0425BAV is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product. It is available in North America. Typical application areas are: automotive industry.

Главная Информация			
Характеристики	Пенопласт		
Используется	Применение в автомобильной области		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.903	g/cm³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			
(230°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.6	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1200	МРа	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	25.0	МРа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	50	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1200	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	34.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	43	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
	110	°C	ASTM D648
0.45 MPa, not annealed			

Flammability, FMVSS: 25 mm/min

## Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

