

Pro-fax SL316

Polypropylene Homopolymer

INDELPRO, S.A. de C.V.

Описание материалов:

Pro-fax SL316 is a polypropylene homopolymer resin, designed for the production of biaxially oriented polypropylene films (BOPP). Potential uses include metallized film applications, both as monolayer film and in coextruded structures (core layer of coextruded film). Profax SL316 offers a good processing for high velocity lines. Typical customer application includes BOPP general film, metallized film and tobacco film.

The base resin in this product meets the requirements of the U.S. Food and Drug Administration (FDA) contained in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Барьерная смола Приемлемый пищевой контакт Хорошая технологичность Хорошая жесткость Высокая четкость Глянцевый Гомополимер Металлизируемый Оптика 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Двухосно-ориентированная пленка Литая пленка Пленка 		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Двухосно-ориентированная пленка Выдвунное формование Литая пленка Созкструдированная пленка Литье под давлением Термоформовка 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1500	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	36	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	158	°C	ASTM D3417
Пиковая температура кристаллизации (DSC)	109	°C	ASTM D3417

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

