

Baydur® 661 IBS (45 pcf)

Polyurethane (MDI)

Covestro - PUR

Описание материалов:

Baydur 661 IBS is a gray-pigmented, rigid polyurethane structural foam system used in the reaction injection molding (RIM) process. This system incorporates a specially engineered interactive blowing system (IBS) and is supplied as two reactive liquid components. Component A is a polymeric diphenylmethane diisocyanate (PMDI), and Component B is a formulated polyol system containing no CFC- or HCFC-blowing additives. Note: Component B should be agitated thoroughly prior to delivery of drum contents to day tank due to possible pigment settling.

The Baydur 661 IBS system is used in transportation, industrial, and recreational markets. The applications typically take advantage of the material's strength, excellent surface finish, and large-part capability. As with any product, use of the Baydur 661 IBS system in a given application must be tested (including field testing, etc.) in advance by the user to determine suitability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Отличный внешний вид		
Используется	Структурная пена Промышленное применение		
Внешний вид	Серый		
Метод обработки	Литье под давлением реакции (обод)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.718	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (6.35 mm)	0.30 - 0.50	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw D, 6.35mm	71		ASTM D2240
Shaw D, 12.7mm	74		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Fracture, 6.35mm	26.9	MPa	ASTM D638
Fracture, 12.7mm	25.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Fracture, 6.35mm	7.0	%	ASTM D638
Fracture, 12.7mm	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
6.35 mm	1460	MPa	ASTM D790
12.7 mm	1240	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
6.35 mm	51.7	MPa	ASTM D790

12.7 mm	47.6	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие			ASTM D695
6.35 mm	31.0	MPa	ASTM D695
12.7 mm	26.9	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength ¹	16	kJ/m ²	Internal method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 6.35mm	90.0	°C	ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 12.7mm	108	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение		
Компоненты термокомплекта			
Component a	Mixing ratio by weight: 120		
Component B	Mixing ratio by weight: 100		

Дополнительная информация

Part A

Type: Isocyanate
 Appearance: Dark brown liquid
 Specific Gravity @ 25°C: 1.24
 Viscosity @25°C: 200 cps
 Flash Point PMCC: 199°C
 NCO: 31.5 wt%

Part B

Type: Polyol
 Appearance: Medium gray liquid
 Specific Gravity @ 25°C: 1.11
 Viscosity @25°C: 1800 cps
 Flash Point PMCC: 117°C
 Water: 0.35 wt%

Material Temperatures: 32 to 35°C Mold Temperature: 55 to 66°C Hand Mix Reactivity at 25°C

Cream Time: 16 to 26 sec

Gel Time: 30 to 40 sec

Tack Free Time: 50 to 60 sec

Free-Rise Density: 13 to 15 lb/ft³

Polyol Nucleation Specific Gravity: 0.85 to 0.95 0 Recommended Shot Time: 5 to 6 sec Typical cure Time, 0.500 in Thickness: 5 sec

NOTE

1. 0.5

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

