

TEKNILID 1252

Coated Al Foil Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

This data sheet describes TEKNILID 1252 product

This lid stock is made with heat seal (HS) lacquer material for Food, Pharmaceutical, and Cosmetic applications requiring a welded seal to PVC or PVDC along with high oxygen and moisture barrier performance

Aluminum Lidding Foil of 25 µm Hard Temper is used for applications requiring a "push through" feature. You push the product through the foil to access the product.

It is available with custom and standard printing

Главная Информация		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Влагозащитный барьер Кислородный барьер	
Используется	Косметика Крышки Неспецифические пищевые приложения Фармацевтика	
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг	
Формы	Пленка	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки ¹	31.1	µm
Выход	13.2	m ² /kg
Температура расплава-Термогерметичный лак	100	°C
Термостойкость-Laquer для печати	< 220	°C
Прочность на растяжение-MD ² (Yield)	> 150	MPa
Растяжимое удлинение-MD ³ (Break)	> 1.5	%
Прочность уплотнения		
-- ⁴	0.41	N/mm
-- ⁵	0.41	N/mm
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	0.0	cm ³ /m ² /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.0	g/m ² /24 hr

NOTE

1.	Thickness tolerance: $\pm 10\%$
2.	of Aluminum
3.	of Aluminum
4.	To PVDC @ 350°F, 40psi, 0.5 sec
5.	To PVC @ 350°F, 40psi, 0.5 sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat