

## Lionpol TE-70500

Thermoplastic Elastomer

Lion Polymers Incorporated

### Описание материалов:

Lionpol TE-70500 is a thermoplastic elastomer (TPE) product. It can be processed by extrusion and is available in North America.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.4	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	2.1 - 3.5	%	ASTM D955
Transverse flow	2.1 - 3.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	0		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	0.103	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	4.59	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	1400	%	ASTM D412
Дополнительная информация			
Permanent Set: 3%			
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	141 - 179	°C	
Передняя температура	163 - 202	°C	
Температура сопла	163 - 202	°C	
Температура формы	21.1 - 32.2	°C	
Back Pressure	0.345 - 1.03	MPa	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

