

Geon™ HTX Ultra LA426 Tan 3725

Polyvinyl Chloride Alloy

PolyOne Corporation

Описание материалов:

It is most suitable for black and darker colors with color values between 50 and 70L. The same applies to colors with color values above 70L.

Главная Информация			
UL YellowCard	E41877-100465201		
Характеристики	Жесткий, высокий Высокая ударопрочность		
Используется	Наружное применение Профиль		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm ³	ASTM D792
PVC Cell Classification	4-41421-64-0000		ASTM D4216
PVC Cell Classification	15225		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	76		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	2040	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield)	38.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2090	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	66.9	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Compression Molded)	690	J/m	ASTM D256A
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C ³	59.6	J/cm	ASTM D4226
23°C ⁴	178	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 3.18mm	91.1	°C	ASTM D648
0.45 MPa, annealed, 3.18mm	91.1	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 3.18mm	82.2	°C	ASTM D648

1.8 MPa, annealed, 3.18mm	86.1	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	8.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

Дополнительная информация	Номинальное значение
---------------------------	----------------------

Простота определения размера	Acceptable
------------------------------	------------

Geon HTX Ultra LA426 Tan 3725

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Температура расплава	174 - 193	°C
----------------------	-----------	----

NOTE

1. Type 1, 5.1 mm/min
2. Type 1, 5.1 mm/min
3. Procedure A, C.125 Throwing
4. Procedure B, C.125 Throwing

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

