

PRIMALENE WPP431C

Polypropylene Random Copolymer

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

An 11 melt flow random clarified copolymer polypropylene

Applications:

Cap and closures

Clear containers

Features:

High clarity

Good moldability and high rigidity

Good impact resistance

Contact clarity

Главная Информация			
Характеристики	Контактная четкость		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая плавность		
	Высокая четкость		
	Высокая жесткость		
	Случайный сополимер		
Используется	Колпачки		
	Затворы		
	Контейнеры		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	77		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	30.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ²	1070	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	64	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ASTM D648

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	10	%	ASTM D1003

NOTE

1. 51 mm/min
2. 1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat