

DAI-EL™ T-530

Fluoroelastomer

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

DAI-EL thermoplastic T-530 is a thermoplastic fluoroelastomer, which provides excellent transparency and cleanliness in particular.

Главная Информация			
Характеристики	Высокое разрешение		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
	Прозрачный-желтоватый		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.89	g/cm ³	JIS K6268
Массовый расход расплава (MFR)	20	g/10 min	JIS K7210
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	61		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.60	MPa	JIS K6251
Прочность на растяжение	11.8	MPa	JIS K6251
Удлинение при растяжении (Break)	580	%	JIS K6251
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	230	°C	
NOTE			
1.	23°C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

