

Cawiton® MT910

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Wittenburg B.V.

Описание материалов:

Cawiton MT910 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) material. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of Cawiton MT910 are:

Sterilizable

Copolymer

Typical application of Cawiton MT910: Medical/Healthcare

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер Стерилизуемый оксид этилена Радиационный стерилизуемый Паровой стерилизуемый		
Используется	Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	USP класс VI		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.890	g/cm ³	ISO 2781
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg)	60	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	10		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
Across Flow : 100% Strain	0.400	MPa	
Flow : 100% Strain	0.700	MPa	
Across Flow : 200% Strain	0.500	MPa	
Flow : 200% Strain	0.800	MPa	
Across Flow : 300% Strain	0.700	MPa	
Flow : 300% Strain	0.900	MPa	
Tensile Stress			ISO 37
Across Flow : Yield	1.50	MPa	
Flow : Yield	0.800	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 37

Across Flow : Break	630	%	
Flow : Break	370	%	
Tear Strength			ISO 34-1
Across Flow	12	kN/m	
Flow	7.4	kN/m	
Комплект сжатия (70°C, 22 hr)	48	%	ISO 815
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC) ¹	166	°C	DSC
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура бункера	30.0 to 60.0	°C	
Задняя температура	160 to 200	°C	
Средняя температура	170 to 210	°C	
Передняя температура	170 to 210	°C	
Температура сопла	180 to 220	°C	
Температура обработки (расплава)	160 to 220	°C	
Температура формы	20.0 to 40.0	°C	
NOTE			

1. Measured with a differential scanning calorimeter

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

